

GIORGIO GRAESAN and Friends	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	Κωδικός	TDS1015_02
	VETRO OPACO	Αναθεώρηση	02
		Ημερομηνία	26/09/2022

1. DESCRIPTION

Το VETRO OPACO είναι ένα προστατευτικό, διαφανές, ματ φινίρισμα με βάση το νερό με ακρυλικά πολυμερή. Κάνει τα φινιρίσματα αδιάβροχα, αυξάνοντας σημαντικά την ικανότητα πλύσης και την αντοχή στους λεκέδες και τη βρωμιά. Το VETRO OPACO είναι πιστοποιημένο HACCP με πολύ χαμηλές εκπομπές επιβλαβών ενώσεων, ταξινόμηση A+.

2. USE

Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς τοίχους λουτρών, κουζινών ή άλλων θέσεων που απαιτούν προστασία από το νερό. Ιδανικό για εσωτερικούς χώρους καμπινών ντους ή άλλες ρυθμίσεις σε άμεση επαφή με το νερό. Το VETRO OPACO, αφού στεγνώσει, δίνει στην επιφάνεια μια ξεχωριστή σατινέ και ομοιόμορφη εμφάνιση.

3. PREPARING THE SUBSTRATE

Η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, κολλητική.

4. METHOD OF APPLICATION

Το VETRO OPACO είναι έτοιμο για χρήση, αραιώνεται μόνο όταν απαιτείται.

Το στήριγμα πρέπει να είναι **τελείως στεγνό**, περιμένετε μέχρι να στεγνώσει τελείως η επιφάνεια, τουλάχιστον 12-24 ώρες, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος που πρέπει να προστατευτεί, εάν εφαρμοστεί σε ακόμα υγρή επιφάνεια τείνει να λευκαίνει και η προστατευτική του δράση μειώνεται.

Προϊόν προς προστασία	Πρώτο παλτό	Δεύτερο παλτό
MORBIDO TOCCO ITALIANO	VETRO OPACO αραιωμένο σε 30% εφαρμόζεται με ρολό PE15	Απλά για να δώσουμε περισσότερη προστασία
ISTINTO PIETRA SPACCATA ISTINTO PIETRA ZEN ISTINTO CEMENTO NATURALE ISTINTO PIETRA INTAGLIATA	ISTINTO ΦΥΣΙΚΟ VETRO SATINATO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με πινέλο PE3 ISTINTO ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ με GIOIA - WHITE - ORO VETRO OPACO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με πινέλο PE3	VETRO OPACO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με πινέλο PE3 VETRO OPACO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με πινέλο PE3
ISTINTO PIETRA LEVIGATA ISTINTO PIETRA CONTEMPORANEA ISTINTO ESTASI DI MARMO	VETRO SATINATO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με ρολό PE13	VETRO OPACO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με πινέλο PE3
MURO NATURALE – SPATULA STUHHI SPIRITO LIBERO	VETRO SATINATO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με ρολό PE13	VETRO OPACO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με πινέλο PE3
FILI DI SETA – MINIMAL	VETRO OPACO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με πινέλο PE3	Απλά για να δώσουμε περισσότερη προστασία
GIOIA – WHITE – ORO	VETRO OPACO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με πινέλο PE3	Απλά για να δώσουμε περισσότερη προστασία
CASA DEI SOGNI	VETRO OPACO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με πινέλο PE3	Απλά για να δώσουμε περισσότερη προστασία

GIORGIO GRAESAN and Friends	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	Κωδικός	TDS1015_02
	VETRO OPACO	Αναθεώρηση	02
		Ημερομηνία	26/09/2022

Εφαρμόστε όσο το δυνατόν περισσότερο από το προϊόν και αφαιρέστε την περίσσεια. Συνιστούμε να εφαρμόσετε το προϊόν απαλά χωρίς να τρίβετε έντονα. Εάν εμφανιστεί γαλακτώδης εμφάνιση και πινελιές κατά την εφαρμογή, αυτές θα εξαφανιστούν με τη διαδικασία στεγνώματος. Σε γωνίες ή άλλα σημεία που είναι δυσπρόσιτα, εφαρμόστε με πινέλο, ειδικά κατά μήκος των αρμών μεταξύ διαφορετικών επιφανειών.

Περιμένετε 4-6 ώρες μεταξύ των στρώσεων.

Για καλύτερη προστασία, ειδικά στο εσωτερικό του καμπίνας ντους και πίσω από τις επιφάνειες της κουζίνας, συνιστούμε να εφαρμόσετε τουλάχιστον δύο στρώσεις μη αραιωμένου VETRO SATINATO και στη συνέχεια μη αραιωμένου VETRO OPACO.

Μόλις τελειώσετε, σφραγίστε τις άκρες σε επαφή με άλλες επιφάνειες (ντους, βρύσες, πάγκους κουζίνας) με κατάλληλη σιλικόνη, για να αποφύγετε τη στασιμότητα του νερού, που θα είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό φωτοστέφανων ή τρέλας.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίστε τα εργαλεία VETRO OPACO ξεπλένοντας με νερό.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε με LATTE DETERGENTE (50 ml LATTE DETERGENTE σε 1 λίτρο νερό).

7. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Το προϊόν δεν απαιτεί επισήμανση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας, και μετά τη χρήση μην διασκορπίζετε τα δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν καλά και απορρίψτε τα ως ειδικά απόβλητα. Συνιστάται να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό επιδεικνύοντάς του τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος. Μην απορρίπτετε τα υπολείμματα σε υπονόμους, υδάτινες οδούς και στο έδαφος.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που διατίθεται στον δικτυακό τόπο: www.giorgiograesan.it

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
Αραίωση	Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση; μπορεί να αραιωθεί όπως απαιτείται
Ανάμιξη	Πάντα να αναμιγνύετε πριν από τη χρήση
Χρωστικός	Δεν παρέχεται
Εργαλεία	Βούρτσα PE3 - Ρολό PE13 - Ρολό PE15 ανάλογα με το υπόστρωμα
Αστάρι	Δεν παρέχεται
Συνθήκες εφαρμογής	Από +10°C έως +30°C με σχετική υγρασία < 85%
Αριθμός χειρών	1 ή 2, ανάλογα με το υπόστρωμα για προστασία
Χρόνος στεγνώματος	Κάθε στρώση στεγνώνει σε 4 – 6 ώρες στους 20°C
Χρόνος αναμονής για τη 2 ^η στρώση	12 ώρες στους 20°C
Χρόνος στεγνώματος σε βάθος	24 ώρες στους 20°C
Δυνατότητα καθαρισμού	Πλήρης καθαρισμός με LATTE DETERGENTE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	
VETRO OPACO	7 – 8 τ.μ./λίτρο Αραιωμένο σε 30% σε MORBIDO TOCCO 15-18 τ.μ./λίτρο

GIORGIO GRAESAN and Friends	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	Κωδικός	TDS1015_02
	VETRO OPACO	Αναθεώρηση	02
		Ημερομηνία	26/09/2022

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΠΡΟΪΟΝ	
Σύνθεση	Γαλάκτωμα ακρυλικού συμπολυμερούς σε νερό
Ειδικό βάρος	1,05 ± 0,03 Kg/λίτρο
pH	>8,0 – 8,5 μετά από 30 ημέρες
Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγ. 2004/42/ΕΚ): επιστρώσεις απόδοσης δύο συσκευασιών: 200 g/l	Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ 47.59 γρ/λ
Συνθήκες αποθήκευσης	Διατηρείται σε δροσερό, ξηρό μέρος σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C
Συσκευασίες	1 – 2,5 λίτρα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ			
IAQ – INDOOR AIR QUALITY		HACCP – UNI 11021:2002	

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΕΣ ΟΥΣΙΕΣ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ VETRO OPACO

Ουσία	Χρόνος επικοινωνίας 10 λεπτά.	Χρόνος επικοινωνίας 2 ώρες
Σόγια	ανθεκτικός	ανθεκτικός
Κέτσαπ	ανθεκτικός	ανθεκτικός
Μουστάρδα	ανθεκτικός	ανθεκτικός
Χυμός φρούτων	ανθεκτικός	ανθεκτικός
Τσάι	ανθεκτικός	ανθεκτικός
Καφές	ανθεκτικός	φωτοστέφανος
Ερυθρό κρασί	ανθεκτικός	φωτοστέφανος
Μη μόνιμος δείκτης	ανθεκτικός	φωτοστέφανος
Οξείκό οξύ (10%)	ανθεκτικός	φωτοστέφανος
Κιτρικό οξύ (10%)	ανθεκτικός	ανθεκτικός
Αμμωνία (10%)	ανθεκτικός	κιτρίνισμα
Αιθανόλη 48%	ανθεκτικός	ανθεκτικός
Αιθανόλη 96%	αφαίρεση μεμβράνης	αφαίρεση μεμβράνης
Coca Cola	ανθεκτικός	ανθεκτικός
Ακετόνη	αφαίρεση μεμβράνης	αφαίρεση μεμβράνης
Ελαιόλαδο	ανθεκτικός	φωτοστέφανος
Οδοντόκρεμα	ανθεκτικός	ανθεκτικός
NaCl (30%)	ανθεκτικός	ανθεκτικός
υπεροξειδία (3%)	ανθεκτικός	ανθεκτικός
Λευκαντικό	ανθεκτικός	κιτρίνισμα
Χλωριωμένο νερό (πισίνα)	ανθεκτικός	ανθεκτικός

Η Giorgio Graesan & Friends εγγυάται ότι οι πληροφορίες του παρόντος δελτίου παρέχονται με βάση την εμπειρία της και τις τεχνικές και επιστημονικές της γνώσεις, ωστόσο δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται κατά τη χρήση, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι πέρα από τον έλεγχό της. Συνιστάται πάντοτε να ελέγχεται η πραγματική καταλληλότητα του προϊόντος σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Το παρόν έγγραφο ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε προηγούμενο δελτίο.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο **(+39) 02.9903951** ή στο **Whatsapp: (+39) 3371410335**.